



# Achilles veredelt.

## Technisches Merkblatt - Verarbeitungshinweise Prägefoliendruck

---

<b>Bogenformate Zylinder:</b>	mind. 35 x 50 cm und max. 64 x 89 cm
<b>Bogenformat Flach-Flach:</b>	mind. 50 x 37 cm und max. 75 x 105 cm
<b>Prägeformate Zylinder:</b>	min. 0,2 mm, max. 62 x 84 cm
<b>Prägeformate Flach-Flach:</b>	min. 0,2 mm, max. 72 x 102 cm
<b>Greiferrand:</b>	Prägeanfang 4 cm, übrigen Ränder umlaufend 1 cm
<b>Grammatur:</b>	135 g/m <sup>2</sup> - 400 g/m <sup>2</sup> , abweichende Grammaturnen auf Anfrage
<b>Stempelerstellung:</b>	Herstellungsdauer ca.: Magnesium ca. 3 Tage Messing ca. 4-5 Tage Achilles übernimmt keine Garantie, was die Haltbarkeit der Stempel betragt.
<b>Daten / Film:</b>	Zur Klischeeherstellung benotigen wir PDF- Daten die vektorisiert sind. (kein Raster oder Sagezahneffekt) Die Daten mussen in Schwarz 100 % angelegt sein. Schriften sollen vollstandig eingebettet sein oder in Pfade umgewandelt werden. Wir benotigen einen Standbogen der alle Angaben (Rohbogenformat, Nettobogenformat und den Stand der Pragung) zum Einpassen der Pragung beinhaltet. Bitte stellen Sie uns die Daten in Form einer separierten PDF-Datei zur Verfugung (Stempelform). Datenanlieferung per E-Mail an: <a href="mailto:seevetal@achilles.de">seevetal@achilles.de</a> Kennzeichnung: Dateiname, Objekt, Absender und Auftragsnummer
<b>Papier / Karton:</b>	135-400 g/m <sup>2</sup> - abweichende Grammaturnen auf Anfrage. strukturierte Papiere bitte vorab Anfragen und gegebenenfalls Testen. Relative Papierfeuchte ca. 50 %.
<b>Druckfarben:</b>	Nur absolut durchgetrocknete und nach DIN 16524 losemittel- und alkaliechte Druckfarben verwenden, die eine Oberflachenspannung von mind. >35 mN/m besitzen. Keine Wachse, Scheuerschutzpaste oder Silikone einsetzen. Als Ersatz fur Druckpulver konnen auch Primer, sog. Haftvermittler mit verklebbarer Oberflache eingesetzt werden. Auch hier ist ein Test vorab sinnvoll.
<b>Ausschussvorbehalt:</b>	Der technisch bedingte Ausschuss betragt ca. 2-5%. Bei Kleinauflagen < 100 Bogen bitte separat anfragen.
<b>Laufrichtung:</b>	wie beim Druck
<b>Lieferzeit Pragefolien:</b>	betragt abhangig vom Folientyp 4 Tage bis zu 6 Wochen
<b>Hinweise:</b>	Hoch-/Tiefpragungen mit Folienpragung ist grotenteils nur in 2 Durchgangen moglich. Besondere Weiterverarbeitungen, hohe Belastungen, Einsatz von Sonderfarben und -materialien mussen bekannt sein und vorher getestet werden. Grundlage des Angebotes sind unsere technischen Voraussetzungen. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

### Bitte...

...fugen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch uber die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir fur Sie die richtigen Materialien einsetzen konnen. Wichtig ist auch die gewunschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wunschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte fuhren ohne Ruckfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages. **Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant fur ein optimales Produktionsergebnis.** Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Moglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.