

Technisches Merkblatt Achilles Spezial-Glanz-Folie

Trägermaterial:	Bogenkaschierung:	<ul style="list-style-type: none">– Papier 115 g/m² bis Karton 450 g/m²– glänzend oder matt gestrichene Bedruckstoffe– ungestrichene Qualitäten nur nach Rücksprache– relative Papierfeuchte ca. 50 %
	Rollenkaschierung:	<ul style="list-style-type: none">– hier ist fast jede Papierqualität (max. 380 g/m²) in Abhängigkeit vom Einsatzzweck möglich– Hologrammpapier ab 78 g/m²
Verbundoberfläche:		kratzfestere glänzende Seite außen
Visuelle Erscheinung:		<ul style="list-style-type: none">– glanz– grundsätzlich wird die nicht-kratzfestere Seite zum Trägermaterial kaschiert, die kratzfestere Seite liegt außen
Formate:		<ul style="list-style-type: none">– max. Filmbreite 1010 mm– lieferbar in Wunschbreite, Standardbreiten ab Lager verfügbar.
Druckempfehlung:		Die Rasterweite 100 L/cm im Offsetdruck kann zur Moirébildung führen.
Druckfarben:		Farben müssen für die Kaschierung geeignet sein – im Zweifel Farbenhersteller hinzuziehen –, die Farben müssen durchgetrocknet und nach der DIN 16524 lösemittel- und alkaliecht sein. Die Oberflächenspannung sollte >35 mN/m betragen. Mögliche Farbveränderungen müssen in der Vorstufe bzw. im Druck berücksichtigt werden – Musterkaschierung ist sinnvoll –. Metallpigmentierte Farben müssen besonders auf die Kaschierung abgestimmt werden – Farbenhersteller hinzuziehen.
Druckhilfsmittel:		Pudern nur wenig, besser vor der Veredlung entpudern. Als Puder Korn ist ein Stärkepuder mit einer angepassten Korngröße einzusetzen. Keine Scheuerschutzpasten, Wachse und Silikone den Farben hinzufügen. Feuchtwasserführung auf Minimum und im neutralen Bereich. Primer müssen tesafest, migrationsecht, durchgetrocknet und verklebbar sein – mit geringster Auftragsstärke aufbringen. Für nachfolgendes Falzeinbrennen und HF-Trocknung sind Primer nicht geeignet.
Anlege- und Fabrikationsränder:		Rundherum 10 mm Beschnitttrand, unbedruckt und lackfrei. Bitte Standbogen beifügen, der Angaben zum Fertigformat und Beschnitt beinhaltet.
Weiterverarbeitung:		<ul style="list-style-type: none">– Prägefoliendruck– Lackieren im Siebdruckverfahren– Strukturprägen– Stanzen, Rillen, Falzen, Nuten– Verkleben (auftragsbezogener Test unbedingt erforderlich)– Aufbringen von Aufklebern / Stickern (Tesafestigkeit ist gegeben)– buchbinderische Deckenfertigung <p>– Die Weiterverarbeitung (z.B. Rillen, Nuten, Falzen) ist bei der Auswahl des Trägermaterials zu berücksichtigen.</p> <p>– Ein Weiterverarbeitungstest mit bedruckten Bogen wird generell empfohlen!</p>
	nicht möglich:	<ul style="list-style-type: none">– Verschweißung mit Folie (z.B. Taschenschweißung)
Versandempfehlung:		<ul style="list-style-type: none">– Bitte achten Sie dringend auf eine vibrationsfreie Verpackung der gefertigten Produktionsstufen bis zum Endprodukt.
Achtung:		<ul style="list-style-type: none">– Die ASG-Folie bietet eine gravierende Verbesserung der Kratzfestigkeit gegenüber der herkömmlichen Glanzfolie, allerdings ist sie nicht resistent gegen mechanische Beanspruchung.

Bitte...

...fügen Sie Ihrem Auftrag eine schriftliche Bestellung und einen Standbogen bei, aus der unsere Arbeit ersichtlich ist. Informieren Sie uns bitte auch über die anschließenden Verarbeitungsschritte, damit wir für Sie die richtigen Materialien einsetzen können. Wichtig ist auch die gewünschte Lieferanschrift, sofern diese von dem Besteller abweicht. Wünschen Sie eine andere verarbeitete Menge als angeliefert, teilen Sie uns das bitte vor der Verarbeitung mit, da andernfalls alle angelieferten Bogen verarbeitet und berechnet werden. Diese Punkte führen ohne Rückfragen zu einer schnellen und unkomplizierten Bearbeitung Ihres Auftrages.

Die Abstimmung aller Fertigungsprozesse und der Materialien ist ein Garant für ein optimales Produktionsergebnis.

Nutzen Sie unsere Erfahrungen, Kenntnisse und Möglichkeiten. Fragen und Informieren Sie uns rechtzeitig, wir beraten Sie gern.

Die hier enthaltenen Angaben entsprechen dem derzeitigen Stand unserer Erkenntnisse und sind keine Erweiterung der in unseren Lieferbedingungen festgelegten Garantieleistungen, insbesondere keine zugesicherten Eigenschaften. Bei der Unterschiedlichkeit der Bedruckstoff- und Arbeitsbedingungen kann dieses Informationsblatt nur unverbindlich beraten. Auf jeden Fall ist in der Druckerei vor Beginn des Auflagendrucks in geeigneter Weise zu prüfen, ob die Ware für den vorgesehenen Zweck brauchbar ist.